



WÜFFERT GmbH & Co. KG
97340 Marktbreit
Tel. 09332/5060-0
Fax 09332/5060-60
Web: www.wueffert.de
Mail: info@wueffert.de

Transportbeton
Betonpumpen
Fließestrich
Sand und Kies

Prüfbericht/Prüfzeugnis:

Gegenüberstellungen/Prüfungen von Estrichen (Prüfung nach 28 Tagen)

- Probekörper (40mm x 40mm x 160mm)

Biegezugfestigkeit in N/mm²

BEZEICHNUNG	Probe1	Probe 2	Probe 3	Mittelwert
Strasser SP 3 Konz. mit Quarzkorn 3,15-5,6	1,59	1,75	0,96	1,43
Sakret Fertigestrich CT-30-F5-A6-B1,0	2,69	2,08	1,80	2,19
Gutjahr MortecDrain EP (Harz) und Gutjahr MortecDrain DK 2-3,1 (Quarzkorn)	5,77	5,82	6,60	6,06
STBS MortaColl EPH 100 (Harz) und STBS MortaColl DRK 2-3,1 (Quarzkorn)	7,26	7,73	8,93	7,97

Vergleichsfaizit bzgl. der auf Kunstharz basierenden Drainmörtel: (Gutjahr Mortec Drain EP ./ STBS MortaColl EPH)

Die Biegezugfestigkeit des Einkornmörtels STBS MortaColl EPH/DRK ist 31,5 % höher wie bei dem Einkornmörtel Gutjahr Mortec Drain EP/DK.

Marktbreit, den 07.12.2012

Berthold Fröhlich

